

RESINA ESTIRENO ACRÍLICA 7667

DESCRIPCIÓN:

La resina estireno acrílica Chemiboss es una dispersión acuosa basada en ésteres de ácido acrílico y estireno, libre de amoníaco y APEO.

Este ligante de nueva generación ha sido específicamente desarrollado para la formulación de pinturas de interior con alto contenido de PVC. Puede ser usado también para la fabricación de pinturas de exterior.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente resistencia al frote húmedo.
- Poder ligante superior.
- Libre de amoníaco.

APLICACIONES:

- Pinturas de interior y exterior
- Alta lavabilidad
- Formulaciones sin amoníaco ni APEO

DATOS TÉCNICOS:

Contenido en sólidos	50 %	ISO 3521
pH	8.3	ISO 971
Viscosidad (Brookfield RVT #3, 20 rpm@23°C)	3000 cps	ISO 2555
Temperatura mínima formación película	19 °C	ISO 2115

PRECAUCIONES:

La temperatura óptima de empleo es de 20 °C. Un exceso de temperatura acelera el reblandecimiento de la resina, pero acorta el tiempo de actuación del producto debido a la rápida evaporación del mismo. A bajas temperaturas, se alarga el tiempo de reblandecimiento, pero aumenta el tiempo de actuación. No aplicar productos derivados si se prevén lluvias, con humedades elevadas, con fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío. Procurar buena ventilación durante la aplicación y el secado. Puede provocar decoloración de la zona donde se aplique.

ALMACENAMIENTO:

Para impedir el ataque de microorganismos, deberán añadirse al producto acabado los conservantes normalmente utilizados, independientemente de las medidas de conservación previas que hemos adoptado. Deberá verificarse la eficacia y compatibilidad de los conservantes. Revacryl P 7648 deberá almacenarse en su envase original debidamente cerrado, durante un periodo no superior a 9 meses y a una temperatura entre 5 y 25°C.

RESINA ESTIRENO ACRÍLICA 7667

TRATAMIENTO DE RESIDUOS:

Para crear la menor carga posible para el medio ambiente, se deben seguir las siguientes instrucciones:

- Agua de limpieza procedente del lavado de rodillos y brochas (base agua): El agua de limpieza que contiene la pintura diluida debe considerarse como un residuo doméstico, que debe eliminarse a través del centro de recogida de residuos de su comunidad local. De forma alternativa, se puede esperar hasta que el agua se haya evaporado y desechar el recipiente con la pintura seca en un centro de tratamiento de residuos domésticos.
- Brocha/ Rodillo base agua: Se debe dejar secar completamente la brocha o el rodillo y/o eliminar como basura doméstica.
- Envases usados: El recipiente con la pintura restante debe cerrarse herméticamente y si se va a desechar llevarlo a su punto de recogida de residuos local, donde las pinturas sobrantes se eliminarán correctamente como residuos (base agua). En el caso de que la composición de la pintura contenga disolventes, se deberá tratar como residuo peligroso y llevar a un punto limpio donde procesen la pintura de manera segura.

SEGURIDAD:

Tiene a su disposición una ficha de datos de seguridad.

Utilice los medios de protección individual adecuados como mascarilla, gafas y guantes para la manipulación y aplicación del producto.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

*La información contenida en este documento, se basa en nuestra experiencia, conocimiento actual y en la aplicación del producto bajo condiciones controladas. **Chemiboss** garantiza que su producto cumple con las especificaciones técnicas y de calidad en el momento de su producción y salida de planta, y no se responsabilizará de ninguno de sus productos si estos no han sido aplicados bajo el modo de empleo o condiciones ambientales descritas en esta ficha técnica. Cambios en las condiciones ambientales de temperatura y humedad así como en las condiciones del soporte pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados en las especificaciones técnicas. El usuario final es responsable de verificar el correcto estado del producto, así como la idoneidad del mismo y del soporte antes de su aplicación.*

En caso de no conformidad por el estado del producto, el cliente tiene derecho a presentar reclamación escrita acompañada del número de lote y envase original antes del cumplimiento de la fecha de caducidad del producto en cuestión.

La versión de este documento anula a las anteriores.