

RESINA PUENTE DE UNIÓN PARA MORTEROS Y YESOS CMB

Resina puente de unión para morteros y yesos tipo resina acrílica en base agua que ayuda y mejora la adherencia de todo tipo de morteros cementosos.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente adherencia sobre todo tipo de soportes porosos.
- Ofrece un excelente anclaje para las capas de morteros que se apliquen sobre el mismo.
- Buenas propiedades mecánicas: gran dureza y resistencia.
- Producto monocomponente.
- Aplicable tanto en exterior como interior sobre superficies verticales y horizontales.
- Transpirable al vapor de agua.
- Producto al agua no inflamable y de fácil aplicación
- Tiempo abierto amplio.
- Aporta gran cohesión y evita el arrastre de árido y la disgregación
- Posibilidad de aplicarlo con cierta humedad.
- Alto tiempo de pegajosidad, facilitando el trabajo de terminación, sin necesidad de continuar los trabajos de forma inmediata.

SUPERFICIES DE USO:

- Hormigones
- Fibrocemento
- Ladrillo
- Todo tipo de morteros

APLICACIONES:

- Como puente de unión para morteros, tanto hechos en obra, como secos o predosificados.
- Como puente de unión para morteros, yesos, escayolas.
- Uniones del tabique con pilares.
- Capa de adherencia para enfoscados.
- Capa de adherencia para enlucidos.

DATOS TÉCNICOS:

Porcentaje de sólidos (en peso)	40 ± 2 %
Peso específico	1,02 ± 0,05 g/cm ³
Temperatura de trabajo	Entre 5 y 30 °C
Rendimiento teórico	0,15 /Kg m ² (según soporte)
Diluyente/limpieza	Agua

*Las especificaciones técnicas pueden variar en función del soporte, la humedad o la temperatura.

PRECAUCIONES:

Aplicar con temperaturas comprendidas entre 10 y 30° C y con no más de un 75 % de humedad relativa. No aplicar si se prevén lluvias en los 7 días posteriores, si existe una humedad elevada, heladas o con temperaturas de soporte como mínimo de 3° C por encima del punto de rocío. El soporte debe estar totalmente limpio, seco y libre de sales solubles, grasas o aceites. Evitar aplicar exceso de capa, procurando extender bien el producto por toda la superficie. El exceso de capa, puede generar que el sustrato no transpire correctamente, provocando el velado de la resina con las primeras lluvias o por la incidencia directa del sol. En hormigón pulido, comprobar previamente el nivel de absorción de líquidos.

RESINA PUENTE DE UNIÓN PARA MORTEROS Y YESOS CMB

TRATAMIENTO DEL SOPORTE:

Se debe aplicar sobre soportes sanos y limpios exentos de suciedad y grasas, sin partículas sueltas, restos de desencofrantes o restos de otros oficios. El soporte puede estar ligeramente húmedo, pero no encharcado. Este producto no es adecuado para las uniones con funciones estructurales.

MODO DE EMPLEO:

El producto se suministra para aplicación al uso pero se recomienda agitar antes de usar. Se puede aplicar con brocha, rodillo de pelo duro o pistola, dejando una película continua. Una vez aplicada la imprimación se debe continuar con la siguiente capa de mortero o yeso entre media hora y 48h. Pasado este tiempo se corre el riesgo que en la superficie se deposite demasiada suciedad y provoque una pérdida de adherencia.

ALMACENAMIENTO:

Deberá almacenarse en su envase original debidamente cerrado, durante un periodo no superior a 1 año y a una temperatura entre 5 y 25°C y en lugar seco y resguardado de heladas.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS:

Para crear la menor carga posible al medio ambiente, nunca vierta los residuos en desagües o cursos de agua, en su lugar, deséchelos en el punto limpio local más cercano. Intente no adquirir más cantidad de producto del necesario para evitar sobrecostes y no generar residuos innecesariamente, o almacene los restos correctamente para un nuevo uso.

SEGURIDAD:

Tiene a su disposición una ficha de datos de seguridad. Utilice los medios de protección individual adecuados como mascarilla, gafas y guantes para la manipulación y aplicación del producto.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

*La información contenida en este documento, se basa en nuestra experiencia, conocimiento actual y en la aplicación del producto bajo condiciones controladas. **Chemiboss** garantiza que su producto cumple con las especificaciones técnicas y de calidad en el momento de su producción y salida de planta, y no se responsabilizará de ninguno de sus productos si estos no han sido aplicados bajo el modo de empleo o condiciones ambientales descritas en esta ficha técnica. Cambios en las condiciones ambientales de temperatura y humedad así como en las condiciones del soporte pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados en las especificaciones técnicas. El usuario final es responsable de verificar el correcto estado del producto, así como la idoneidad del mismo y del soporte antes de su aplicación.*

En caso de no conformidad por el estado del producto, el cliente tiene derecho a presentar reclamación escrita acompañada del número de lote y envase original antes del cumplimiento de la fecha de caducidad del producto en cuestión.

La versión de este documento anula a las anteriores.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

*Si bien estas pautas y recomendaciones se basan en nuestra mejor experiencia, solo deben tomarse como **orientación inicial**. Es obligatorio que el usuario valide su idoneidad mediante **pruebas prácticas concluyentes** antes de la aplicación definitiva del producto. El usuario final es el único responsable de determinar si el producto es apropiado para el uso que pretende darle y asumirá **toda la responsabilidad** que resulte de su empleo.*